

Technický list

Litý zinkový granulát

(cast zinc shot)



Litý zinkový granulát se používá zejména pro tryskání v metačích k čištění hliníkových či zinkových forem a výrobků. Vzhledem k relativně nízké tvrdosti nedochází k úbytku materiálu na tryskaném předmětu. Tvar zrna je sféricky kulatý. Tryskání je výrazně méně prašné a tryskaný povrch získá jednotnou, rovnoměrnou, lesklou strukturu. Hojně se využívá v různých odvětvích subdodavatelského automobilového průmyslu.

| Produkt | | Litý zinkový granulát |
|------------------|----|-----------------------|
| Tvar | | kulatý |
| Tvrdost | | HV40-50 |
| Chemické složení | Zn | 99,90 % |
| | Al | max. 0,001 % |
| | Cu | max. 0,002 % |
| | Pb | max. 0,005 % |
| | Fe | max. 0,003 % |
| Sypná hmotnost | | 4.50g/cm ³ |
| Průměr | | 0,3 mm - 1,5 mm |

Surovina: Zn 99,99 % dle DIN EN ISO 14919:2001

Chemická analýza: DIN EN ISO 14919:2001

Balení: á 25 kg / PE-pytel nebo papírový pytel, tolerance +/- 1 %
1000 kg na paletě, nebo volně 1000 kg / big bag.