

# Technický list

## Nerezová drť – Cr grit

Vzhledem k mimořádně dlouhé životnosti může být nerezová Cr drť vhodnou alternativou k minerálnímu tryskacímu materiálu bez obsahu železa. Jedná se o ostrohranný nerezový tryskací materiál, který umožní připravit nerezové materiály pro následnou povrchovou úpravu. Vhodný pro tlakové tryskání a metací kola.



### Technická data:

|                          |                                 |                 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>           | <b>Nerezová ocel Cr</b>         |                 |
| <b>Tvrdość</b>           | +/- 59 HRC (710 HV)             |                 |
| <b>Tvar zrna</b>         | Ostrohranný                     |                 |
| <b>Objemová hmotnost</b> | ca. 4,0 – 4,2 g/cm <sup>3</sup> |                 |
| <b>Bod tání</b>          | ca. 1.450 – 1.500 °C            |                 |
| <b>Chemické složení</b>  | <b>Cr</b>                       | 27,00 – 30,00 % |
|                          | <b>C</b>                        | 1,95-2,20 %     |
|                          | <b>Si</b>                       | 1,80-2,20 %     |
|                          | <b>Mn</b>                       | 0,70-1,20 %     |
|                          | <b>Ni</b>                       | 0,00-0,50 %     |



ABRANOVA s.r.o., Rvenice 73, 440 01 Rvenice

Web: [www.abranova.cz](http://www.abranova.cz)

Email: [info@abranova.cz](mailto:info@abranova.cz)

### Třídění:

| Označení  | Rozměr zrna (mm) | Označení  | Rozměr zrna (mm) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| DELTA 010 | 1,7-2,5          | DELTA 025 | 0,4-1,0          |
| DELTA 012 | 1,4-2,0          | DELTA 040 | 0,3-0,8          |
| DELTA 014 | 1,2-1,7          | DELTA 050 | 0,2-0,6          |
| DELTA 016 | 1,0-1,4          | DELTA 080 | 0,1-0,3          |
| DELTA 018 | 0,7-1,2          | DELTA 120 | 0,0-0,2          |

**Balení:** á 25 kg / PE-pytel nebo papírový pytel, tolerance +/- 1 % , 1000 kg na paletě,

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894. Zápis ze dne 25.5. 1993.

IČO: 48289507

DIČ: CZ48289507

GE Money Bank, a.s.

č.ú. 196 443 048/0600 (CZK)

Akcenta (USD)

Akcenta (EUR)